

# Argali dekorační lazura na dřevo

## 1. Popis výrobku

### Typ výrobku

Barevná akrylátová lazura na bázi vody pro použití v exteriéru

**Splňuje požadavky normy ČSN EN 71-3 „Bezpečnost hraček“.**

### Ochranný účinek

Poskytuje dřevu ochranu před povětrnostními vlivy (slunce, déšť). Výrazně omezuje žloutnutí dřeva. Díky speciálním UV pigmentům odolným proti UV záření a speciálnímu absorbéru UV záření poskytuje dřevu vysoce účinnou ochranu proti UV záření.

### Vlastnosti

- odolnost proti povětrnostním vlivům
- ochrana proti UV záření
- snadná aplikace
- vytvoření sametového povrchu
- po zaschnutí bez zápachu
- rychle zasychá
- vysoce transparentní, zdůrazňuje strukturu dřeva

**Odstíny** bezbarvá, světle bílá, opálově bílá, bílá, šedá antik, jasan, borovice, pinie, teak světlý dub, tmavý dub, mahagon, palisandr, ořech, eben, stříbrná, stříbrně šedá, antracit, červená, zelená

**Velikost balení** 0,75 l / 2,5 l

## 2. Technické údaje

**Hustota při 20 °C** 1,02 až 1,05 g/cm<sup>3</sup>

**Viskozita při 20 °C** tekutý

### Schnutí

Za standardních venkovních podmínek (23 °C, 50 % relativní vlhkost) na běžných typech dřeva, jako je borovice nebo smrk:

- zaschlé proti prachu: 1 hodina
- suché na dotyk: cca 2-3 hodiny
- zcela suché/brousitelné: po cca 6-8 hodinách

Nepříznivé povětrnostní podmínky (vysoká vlhkost, nízká teplota) mohou výrazně zpomalit dobu zasychání. Také různé druhy dřeva mají různé doby zasychání.

## 3. Zpracování

### Příprava

Odstraňte nečistoty a prach. Odstraňte ze dřeva všechny nátěry, laky a lazury. Nerovnosti (dřevěná vlákna) zarovnejte, povrch uhladte/zbruste. Zbrousit je potřeba i nové ohoblované dřevo (brusný papír 80/120). Při broušení použijte ochrannou masku.

## Množství aplikace

Na 2 vrstvy cca 160 ml/m<sup>2</sup> na hoblované dřevo nebo hladké povrchy.

**Způsob aplikace** štětec, váleček, nástřík.

## Aplikace

Přípravek je připraven k okamžitému použití. Před použitím dobře protřepejte nebo promíchejte. Aplikujte nezheděný měkkým štětcem/válečkem/nástříkem ve směru vláken. Po době schnutí (cca 6-8 hodiny) zbruste jemným brusným papírem a proveďte 2. nátěr.

**Optimální teplota zpracování: + 15 °C až + 30 °C** (podklad/impregnace/teplota okolí).

**Minimální teplota schnutí: +5 °C.**

## Tipy k aplikaci

Doporučujeme vždy použít vzorový nátěr. Platí i pro dřevo, které je tepelně upraveno. Na nová a neopracovaná dřeva v exteriéru doporučujeme použít nejdřív ochrannou vrstvu proti zamodráání a hnilobě dřeva (základní impregnaci) na bázi vody. Dodržujte doby schnutí mezi jednotlivými nátěry. Po použití impregnace musí být doba zasychání minimálně 6 hodin za standardních podmínek, než použijete barvu na dřevo.

Po použití impregnace musí být doba zasychání minimálně 5 dní za standardních podmínek, než použijete další nátěr. Nepoužívejte impregnace na bázi solí kyseliny borité nebo kvarterních amonných sloučenin.

Vlhkost dřeva musí být maximálně 15 %. Aby se povrch připravil pro silně savé povrchy, nebo povrchy s různou absorpční schopností, proveďte základní nátěr např. bezbarvou impregnací.

Při aplikaci ve vnějším prostředí chraňte dřevo před deštěm až do úplného zaschnutí lazury.

## Čištění náradí

Vodou a čisticím prostředkem ihned po použití. Zbytky po čištění řádně odstraňte a neskladujte je dočasně společně s vybavením (hrozí riziko mikrobiálního zamoření pracovního roztoku).

## 4. Zvláštní pokyny

### Značení v souladu s nařízením 1272/2008/ES (CLP)

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

### Pokyny pro použití a varování:

Nedodržení pokynů může způsobit škody na zdraví nebo životním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Rostliny zakryjte a nezalévejte. Rozptýlená mlha je nebezpečná pro zdraví a životní prostředí. Zamezte kontaktu s kůží a očima. Při práci používejte ochranné pomůcky (ochranné rukavice, ochranné brýle, při aplikaci nástříkem ochranou masku). Při práci nejzte, nepijte, nekuřte. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

### Skladování a ochrana životního prostředí

Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Při skladování a manipulaci dbejte na legislativní ustanovení o ochraně a čistotě podzemních a povrchových vod a ovzduší. Skladujte pouze v originálních obalech! Po použití důkladně uzavřete obal. Nenechte přípravek uniknout do kanalizace.

**Neskladujte při teplotě nižší než +5 °C a vyšší než +30 °C. Chraňte před mrazem.**

**Odstraňování:** zbytky přípravku a nevyprázdněné obaly odevzdejte do sběrný nebezpečného odpadu. Prázdný obal lze předat k recyklaci.

### Evropský katalog odpadů

08 01 20 - Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 19.

**Obsah těkavých organických sloučenin (Směrnice 2004/42/ES) VOC: <130 g/l**

Výše uvedené informace byly shromážděny na základě nejnovějšího vývoje a aplikačních postupů a zahrnují rady všeobecného charakteru. Popisují naše výrobky a poskytují údaje o jejich použití a zpracování. Jelikož použití a zpracování našich výrobků je mimo naši kontrolu, neručíme za škody způsobné nesprávným použitím přípravku.